

FOLIA PERFOR. OWV IKONOS GP1600

Specyfikacja	Opis	
PVC	Typ	Kalendrowana monomeryczna miękka folia PVC (jednoroczna)
	Grubość	160±10um
	Kod koloru	Biały
	Tył	Czarny powlekany
	Kurczliwość	≤0.8%
	Napięcie powierzchniowe	30dn/cm
	Nieprzezroczystość	>99%
	Liczba otworów	Średnio 130 na cal kwadratowy
	Średnica otworu	1.6mm
	Odległość między otworami	2,4mm
	Powierzchnia otworów	41%
Klej	Typ	Przezroczysty, rozpuszczalnikowy klej ciśnieniowy
	Gramatura (g/m²)	30±2
	Temperatura aplikacji	15°C~40°C
	Siła odrywania pod kątem 180°	≥5N/25mm (norma GB2792-81CNS)
	Początkowa przyczepność – test kulkowy	≥kula stalowa nr 5 (norma GN4852-84CNS)
	Siła trzymania	≥800min (norma GN4852-84CNS)
	Trwałość kleju z możliwością usunięcia	1 rok – możliwość czystego usunięcia z powierzchni szkła w temperaturze 23–25°C i wilgotności względnej 50–60%
Papier ochronny (liner)	Typ	Papier kraft
	Kolor	Biały
	Gramatura	140g±5g/m²
	Siła odklejania	0.4~1N/4cm
Okres przechowywania	12 miesięcy w standardowych warunkach przy temperaturze 22°C i wilgotności względnej 50–55%	
Zastosowanie	Folia do zadruku cyfrowego i sitodruku do zastosowań zewnętrznych – grafiki na pojazdach, na lotniskach, w metrze (szyby, perony), na szklanych ścianach budynków oraz w reklamie i oznakowaniu. Widoczność tylko z jednej strony (one way vision).	
Kompatybilność z maszynami i atramentami	Folia jest odpowiednia do wszystkich drukarek cyfrowych na atramenty solwentowe i ekosolwentowe z systemem grzewczym, w tym Phaeton, Infiniti, Mimaki, Mutoh, Roland, Vutek i HP Scitex. Zaleca się używanie oryginalnych atramentów producentów drukarek. Najlepsza temperatura drukowania to 38-43°C.	